

9700 多用途油墨

适合户内/户外
应用基材广泛
高光泽，特别柔软，适合真空成型

7900 Corogloss

适合户内/短期户外
适合处理的波纹板塑料
广告和标牌应用

7200 Lacquer

户内使用
广告展示，书本封面
干净，明亮的色彩
干燥速度快

59000 Enamel Plus Gloss

适合户内/户外
难于附着材料
广告和标牌

2700 Aquasafe 水性油墨

适合户内/户外
适合材料广泛
良好的户外耐候性
柔软性好可以真空成型

Versacon® Classic 5100

单组分容器油墨
适合合成塑料容器
高光泽
耐化学品、溶剂

VF Flat Vinyl

户内使用
极佳的印刷性能
硬的和软的乙烯基材料
干燥快速，不粘连
可以热封

S2 System-2 Gloss Vinyl

适合户内/户外
贴花材料
高光泽，干燥快速
极佳的耐化学品性能

	9700	7900	7200	59000	2700	5100	VF	S2
ABS	X				X			X
Acetate 醋酸纤维素	X				X		X	X
Acrylic 亚克力	X			X	X			X
铝材 (阳极氧化的)				X				
Brass 黄铜				X				
Butyrate 丁酸盐 (酯)	X				X		X	
Cardboard 纸板	M		M	M	M			
卡片纸-未涂层	M		M		M			
卡片纸-塑料涂层	C	X	X		C			
波纹纸板	M		M	M	M			
处理的波纹塑料板	C	X						
Fiberboard 纤维板			X	X				
Glass 玻璃				X				
Leather 皮革			X					
Masonite (纤维板)				X				
金属-亚克力涂层	C		X	X	C			
金属-瓷釉涂层	C		X	X	C			
纸-有涂层的	X		X	X	X			
纸-没有涂层的	M		M		M			
PET								
PETG 改性聚酯	X				X			X
PC	X				X	X	X	X
PC (带有粘合剂)								
PET(印刷处理的)							X	X
PET(表面涂层的)	X		X		X		X	X
高密度聚乙烯 PE (处理的)	C			X	C	X		
低密度聚乙烯 PE (处理的)						X		
聚乙烯 PE 横幅 (处理的)								
聚丙烯 PP (处理的)	C	X			C	X		
聚苯乙烯 PS	X				X			X
Static Cling 静电贴					M		X	X
Tyvek® 聚乙烯合成纸	M		M		M			
乙烯基材料-横幅	M				M		X	M
乙烯基材料-贴花	X				X		X	X
乙烯基材料-硬质	X				X		X	X
Wood 木材			X	X				

正式生产前测试认可。带有“X”表示推荐测试，“S”表示部分材料，“M”表示推荐油墨添加使用哑光膏。大多数系列有专用的哑光膏，或者加入 5% Syloid 308 通用哑光膏。“C”表示推荐使用适当的催化剂测试。溶剂油墨，如果户内使用，可以添加 10% NB72；如果户外使用，可以添加 10% NB80。2700 系列油墨使用 10% AQ58 催化剂。当使用催化剂时，需要等候 24 - 48 小时，使得油墨完全干燥后，再来检测牢度。