

El OP3000 Adhesivo UV de Laminado fue desarrollado para adherir películas transparentes a varias películas, papeles, y hojas de aluminio. Los Adhesivos Flexo UV de la Serie OP fueron formulados específicamente para impresión de marbetes y etiquetas. Este barniz de sobreimpresión tiene excelentes características de reología, lo que lo hace ideal para la mayoría de equipos de impresión y aplicaciones de productos.

SUSTRATOS

Poliéster tratado y recubierto, películas BOPP, polietileno, y algunos tipos de papel.

PROPIEDADES TÍPICAS DE OP3000:

Viscosidad objetivo: 750 cps @25° C

Fuerza Adhesiva: Destruído

Niveles de Dina de la Película: 42 dinas o mayor

*Las propiedades de la película curada dependen del sustrato, el curado, y el grosor de la capa.

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Aunque se proporciona información técnica y asesoría sobre el uso de este producto en buena fe, el Usuario es el único responsable de seleccionar el producto apropiado para sus requerimientos de uso final. Consulte la cláusula de exención de responsabilidades al final del documento.

RODILLO ANILOX

100 - 600 líneas (celdas por pulgada) que corresponden a un volumen de 10,0 a 2,5 bcm.

CUCHILLA “DOCTOR”

Se recomienda que utilice una cuchilla doctor de ángulo reverso.

PLANCHAS

Los Adhesivos Serie OP son compatibles con la mayoría de las planchas Flexo UV que se encuentran en el mercado.

IMPRESIÓN

Los Adhesivos Serie OP se pueden imprimir sobre Tintas Serigráficas Rotativas, Flexo UV, y Flexo Base de Agua de Nazdar®.

Los Adhesivos Serie OP están formulados para que estén listos para la imprenta. Mezcle el adhesivo completamente antes de imprimir. Mantenga la temperatura de 65° a 78°F (18° a 25°C) para un rendimiento óptimo de impresión y curado. Realice una prueba previa para determinar el rendimiento de impresión óptimo para cada adhesivo, sustrato, anilox, imprenta, variables/condiciones de curado y cualquier proceso de post impresión.

Algunos de los Adhesivos Serie OP pueden contener ingredientes que podrían ‘sangrar’ o decolorar algunos pigmentos como álcali y rodaminas. Se recomienda que realice una prueba antes de imprimir.

Los Adhesivos Serie OP pueden verse afectados por desvíos de luz UV en y alrededor de la instalación de impresión. Tenga cuidado con que los tragaluces, ventanas, e iluminación interior no curen el adhesivo. Se recomienda que utilice filtros de luz. Mantenga los envases cubiertos cuando no los esté usando.

PARÁMETROS DE CURADO

Los Adhesivos Serie OP fueron formulados para curarse utilizando una lámpara de vapor de mercurio de presión media ajustada a 300 a 600 vatios por pulgada (118-236 vatios por cm).

Estas pautas se proponen únicamente como puntos de inicio para determinar los parámetros de curado, los cuales deben determinarse bajo las condiciones de producción reales.

LIMPIEZA

Utilice el Limpiador NWC10 EZ

ALMACENAMIENTO

Los Adhesivos Serie OP en envases no abiertos tendrán por lo menos 6 meses de estabilidad de almacenamiento si se guardan bien cubiertos a temperaturas entre 65° a 90°F (18° a 32°C). Los Adhesivos que se toman de la imprenta no se deberían regresar al envase original; almacene por separado para evitar contaminar el producto no usado.

INFORMACIÓN GENERAL

MANEJO DEL PRODUCTO

Utilice guantes y una crema bloqueadora para evitar el contacto directo con la piel. Le sugerimos que utilice gafas de seguridad en áreas en donde se puede salpicar de producto. Si su piel tiene contacto con el producto, limpie la tinta con un paño limpio y seco (no utilice solvente o reductor). Lave el área afectada con agua y jabón. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Material Serie OP 3000 para obtener instrucciones y advertencias adicionales.

PRUEBA DE ADHESIÓN

Aún cuando se recomienda que alcance niveles de salida de energía UV, es muy importante verificar la fuerza adhesiva de una impresión **fría**.

Nazdar® respalda la calidad de este producto. Sin embargo, Nazdar® no puede garantizar los resultados finales debido a que Nazdar® no ejerce control sobre las condiciones de operación individual ni los procedimientos de producción. Aunque se proporciona información técnica y asesoría sobre el uso de este producto en buena fe, el Usuario es el único responsable de seleccionar el producto apropiado para sus requerimientos de uso final. Los Usuarios también son responsables de realizar pruebas para determinar que nuestro producto rinda como se espera durante todo el ciclo de vida del artículo impreso desde el momento del proceso de su impresión, post impresión y envío y uso. Este producto ha sido especialmente preparado para impresión flexo y no ha sido probado para aplicaciones con ningún otro método. Cualquier responsabilidad relacionada con el uso de este producto está limitada al valor del producto comprado de Nazdar®.

Con base en la información de nuestros proveedores de materia prima, estos productos están preparados para contener menos de 0.06% de plomo.

Si se requiere de un contenido de metal pesado exacto, se recomienda que realice análisis de laboratorio independientes.

Nazdar Worldwide Headquarters

8501 Hedge Lane Terrace, Shawnee, KS 66227-3290

Llamada gratuita: 866.340.3579 teléfono: 913.422.1888 Fax:

913.422.2296

<http://www.nazdar.com> Correo electrónico: custserv@nazdar.com